



# ИНТЕКОНТ LP50

## ГРУНТ ИНТЕРЬЕРНЫЙ

- УЛУЧШАЕТ ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ОСНОВАНИЕМ
- ВЫРАВНИВАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ
- МОРОЗОСТОЙКИЙ ПРИ ХРАНЕНИИ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ
- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Интерьерный грунт ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50 предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клёев, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Кирпичные, цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ.

### СВОЙСТВА

- Обеспыливает минеральные основания.
- Выравнивает впитывающую способность основания.
- Увеличивает прочность сцепления наносимого раствора с основанием, предотвращая растрескивание.
- Способствует увеличению прочности и трещиностойкости наносимых в дальнейшем материалов.
- Сокращает расход в дальнейшем наносимых материалов, что позволяет снизить затраты на отделочные работы.
- Морозостойкость при хранении 5 циклов обеспечивает удобство в хранении и транспортировке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	100-200 мл/м <sup>2</sup>
Время высыхания	не менее 1 часа
Морозостойкость при хранении	не менее 5 циклов
Температура при нанесении	от +5°C до +30°C
Температура хранения	не выше +40°C
Срок хранения	12 месяцев

100-200  
мл/м<sup>2</sup>



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

### Подготовка основания

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения.

### Проведение работ

Перед применением грунт следует перемешать. ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50 наносится кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Повторное грунтование (при необходимости) и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта (не ранее чем через 1 час).

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. Рабочие инструменты сразу после окончания работ следует промыть водой.

### Ограничения

Грунт не предназначен для обработки стальных и деревянных поверхностей, а также поверхностей, покрытых плиткой или масляной краской.

